

VERSASCREEN 1%, 2%, 5%, 10%

- Screen pour une gestion optimale de la lumière du jour et la protection simultanée contre l'éblouissement
- 4 facteurs d'ouverture pour un contrôle optimal de la lumière en fonction de l'orientation du bâtiment
- Certifié Standard 100 by Oeko-Tex®, sans substances nocives
- Certification Greenguard® pour produits à faibles émissions
- Testé pour une résistance accrue aux moisissures



APPLICATIONS



Non approprié: SG 4905, SG 4900, SG 4907

INDICATION SUR TISSU

	1%	2%	5%	10%
	Semi-transparent			
	25% Polyester, 75% PVC			
	520 g/m ²	510 g/m ²	420 g/m ²	400 g/m ²
	0.70 mm	0.63 mm	0.55 mm	0.55 mm
	295 cm			
	8.9 cm, 12.7 cm, 250 cm, 300 cm			

PROPRIÉTÉS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	8
	Retardateur de flamme
	Préconisé pour les postes de travail en informatique
	Plusieurs facteurs d'ouverture
	Antimicrobien (ASTM - SGS)
	Compatible avec lieux humides
	Oeko-Tex, Greenguard
	Couleurs spéciales à partir de 800 m
	Soudable

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE



Versascreen 1%, 2%, 5%, 10%

COEFFICIENTS OPTIQUES ET SOLAIRES ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Versascreen 1%							
Couleur	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
001	11.0	15.0	67.0	18.0	0.10	0.50	0.36
003	4.5	7.0	51.0	42.0	0.10	0.60	0.43
401	0.7	3.0	17.0	80.0	0.00	0.81	0.58
901	0.1	0.5	4.0	95.5	0.00	0.89	0.64

Versascreen 2%							
Couleur	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
001	12.0	16.0	72.0	12.0	1.4	0.47	0.34
003	5.3	9.0	50.0	41.0	1.4	0.61	0.44
401	1.1	3.0	17.0	80.0	0.70	0.81	0.58
901	0.8	1.0	4.0	95.0	1.0	0.89	0.64

Versascreen 5%							
Couleur	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
001	12.0	20.0	66.0	14.0	6.6	0.51	0.37
003	9.0	12.0	44.0	44.0	5.2	0.65	0.47
401	6.0	5.0	6.0	89.0	4.8	0.88	0.64
901	6.0	5.0	5.0	90.0	7.7	0.89	0.64

Versascreen 10%							
Couleur	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
001	20.0	24.0	63.0	13.0	6.7	0.54	0.39
003	15.0	19.0	45.0	36.0	8.8	0.65	0.47
401	9.0	11.0	17.0	72.0	9.3	0.82	0.59
901	9.0	9.0	4.0	87.0	9.4	0.90	0.65

T_V
Transmission de lumière visible

T_S Transmission solaire

R_S Réflexion solaire

A_S Absorption solaire

T_{UV} Transmission UV

F_C Facteur d'ombre

g_{tot} Valeur g totale

$F_C + g_{tot}$: Valeur calculée avec vitrage: 0.72 / $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Versascreen 1%, 2%, 5%, 10%


Les couleurs représentées ne sont pas contractuelles