

COLORAMA ACOUSTIC

- Exclusieve Colorama Trevira CS geweven stof met akoestisch garen
- Uitstekende akoestische eigenschappen ondanks het lichte en zachte uiterlijk
- Oeko-Tex® Standard 100 gecertificeerd, vrij van schadelijke stoffen
- Wasbaar tot 60°

TOEPASSINGEN



WEEFAANDUIDINGEN

	Transparant
	92% Polyester Trevira CS, 8% Polyester
	140 g/m ²
	0.40 mm
	325 cm
	330 cm
	330 cm

WASVOORSCHRIFTEN

					
	-1%	-2%	-0.5%		
					
	-1%				
					

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	5
	Alpha-w = 0.15 / 0.55
	Vlamvertragend
	Toepasbaar in vochtige gebieden
	Geschikt voor Wave
	Oeko-Tex
	Speciale kleuren van 120 m

VLAMVERTRAGEND

Class 1 (EN 13773)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)



Colorama Acoustic

OPTISCHE EN ZONNECOËFFICIËNTEN ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Kleur	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
101	44.6	46.6	44.4	9.0	19.7	0.67	0.48
110	44.6	46.6	44.4	9.0	19.7	0.67	0.48
210	44.5	45.9	44.5	9.6	18.5	0.67	0.48
250	36.7	42.3	41.1	16.6	14.0	0.69	0.50
450	38.1	42.5	41.0	16.5	13.1	0.69	0.50
660	32.2	42.2	38.6	19.2	11.8	0.71	0.51
770	32.4	40.8	37.4	21.8	12.8	0.71	0.51
910	44.5	47.0	42.9	10.1	19.6	0.68	0.49

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission

g_{tot} Total g-value


T_S Solar transmission

A_S Zonne-absorptie


F_C Schaduwfactor

$F_C + g_{tot}$: Waarde berekend met glas: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1


Colorama Acoustic



101



110




210




250




450



660



770



910

De afgebeelde kleuren zijn niet bindend