

DEEP

- Zeer functionele verduisterende stof met een lichte glans en zwarte achterzijde
- Oeko-Tex® Standard 100 gecertificeerd, vrij van schadelijke stoffen
- Wasbaar tot 60°
- Bewezen akoestische eigenschappen

TOEPASSINGEN



Niet geschikt:
SG 4905

WEEFAANDUIDINGEN

● Verduisterend

▧ Polyester

📏 325 g/m²

✂ 0.45 mm

← max. → 290 cm

👉 295 cm

👉 295 cm

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

☀ 5

👂 Alpha-w = 0.30 / 0.55

🔥 Vlamvertragend

💧 Toepasbaar in vochtige gebieden

📄 Geschikt voor Wave

📄 Alleen met gevoerde stof

🌿 Oeko-Tex

🎨 Speciale kleuren van 240 m

WASVOORSCHRIFTEN

📄 30 60 ✖️ Ⓟ ✖️ 📄
-1% -1% -0.5%

📄 30 ✖️ ✖️ ✖️ 📄
-1%

📄 🧤 ✖️ ✖️ ✖️ ✖️

VLAMVERTRAGEND

Class 1 (EN 13773)

Type B (BS 5867-2)

CAN/ULC-S109-14



Deep

OPTISCHE EN ZONNECOËFFICIËNTEN (± 5%, DIN EN 410)

Kleur	T_s	R_s	A_s	F_c	g_{tot}
01	0.0	4.1	95.9	0.89	0.64
02	0.0	4.1	95.9	0.89	0.64
03	0.0	4.1	95.9	0.89	0.64
05	0.0	4.1	95.9	0.89	0.64
06	0.0	4.1	95.9	0.89	0.64
07	0.0	3.2	96.8	0.90	0.65
08	0.0	3.2	96.8	0.90	0.65
10	0.0	3.9	96.1	0.89	0.64

T_s Solar transmission

A_s Zonne-absorptie

g_{tot} Total g-value

R_s Solar reflectance

F_c Schaduwfactor

$F_c + g_{tot}$: Waarde berekend met glas: 0.72 / $U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1


Deep




01



02




03




05




06



07



08



10

De afgebeelde kleuren zijn niet bindend