

MULTICOLOUR DIMOUT

- Verduisterende stof geweven met veelkleurig garen om een getextureerde verduisterende afwerking te creëren
- De lichtere kleur aan de achterzijde zorgt voor een betere warmtereflectie
- Cradle to Cradle Certified™ Brons
- Oeko-Tex® Standard 100 gecertificeerd, vrij van schadelijke stoffen
- Wasbaar tot 72°
- Bewezen akoestische eigenschappen

TOEPASSINGEN



Niet geschikt:
SG 4905

WEEFAANDUIDINGEN

	Lichtwerend
	Polyester
	400 g/m²
	0.80 mm
	315 cm
	320 cm
	320 cm

WASVOORSCHRIFTEN

							
	-1%	-2%	-2.5%	-0.5%			
							
	-1%						
							

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	6
	Alpha-w = 0.65 / 0.85
	Vlamvertragend
	Toepasbaar in vochtige gebieden
	Alleen kruisverwerking
	Alleen kruisverwerking
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle

VLAMVERTRAGEND

B-s1,d0 (EN 13501-1)
Class 1 (EN 13773)
Type B (BS 5867-2)



Multicolour Dimout

OPTISCHE EN ZONNECOËFFICIËNTEN ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Kleur	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
111	0.2	0.2	48.3	51.5	0.10	0.61	0.44
131	0.1	0.1	48.2	51.7	0.00	0.61	0.44
161	0.0	0.0	47.9	52.1	0.00	0.61	0.44
181	0.0	0.0	48.7	51.3	0.00	0.61	0.44
211	0.2	0.2	48.0	51.8	0.10	0.61	0.44
261	0.0	0.0	48.3	51.7	0.00	0.61	0.44
431	0.0	0.1	48.1	51.8	0.00	0.61	0.44
461	0.0	0.1	48.5	51.4	0.00	0.61	0.44

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission

g_{tot} Total g-value


T_S Solar transmission

A_S Zonne-absorptie


F_C Schaduwfactor

$F_C + g_{tot}$: Waarde berekend met glas: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1


Multicolour Dimout




111




131



161




181



211



261



431



461

De afgebeelde kleuren zijn niet bindend