

SOMNIA

- Verduisterende stof met een gestructureerde look
- Oeko-Tex® Standard 100 gecertificeerd, vrij van schadelijke stoffen

TOEPASSINGEN



WEEFAANDUIDINGEN



Verduisterend



Polyester met acryl-coating



445 g/m²



0.70 mm



275 cm



280 cm

WASVOORSCHRIFTEN



-1.5%



-0.75%



Strijk alleen aan de voorkant!

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN



4-5



Vlamvertragend



Alleen kruisverwerking



Oeko-Tex



Speciale kleuren van 1'000 m

VLAMVERTRAGEND

Class 1 (EN 13773)

Class 1 (UNI 8456)

NFPA 701

Type B (BS 5867-2)



Somnia

OPTISCHE EN ZONNECOËFFICIËNTEN ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Kleur	R_s	A_s	F_c	g_{tot}
1	66.2	33.8	0.50	0.36
2	66.2	33.8	0.50	0.36
3	66.2	33.8	0.50	0.36
4	66.2	33.8	0.50	0.36
10	70.4	29.6	0.47	0.34
12	70.4	29.6	0.47	0.34
13	70.4	29.6	0.47	0.34
15	70.4	29.6	0.47	0.34
16	70.4	29.6	0.47	0.34
18	62.6	37.4	0.52	0.37
20	62.6	37.4	0.52	0.37
21	62.6	37.4	0.52	0.37
22	70.4	29.6	0.47	0.34
23	66.2	33.8	0.50	0.36
24	62.6	37.4	0.52	0.37


R_s Solar reflectance

A_s Zonne-absorptie


F_c Schaduwfactor

g_{tot} Total g-value


$F_c + g_{tot}$: Waarde berekend met glas: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Somnia


1




2




3




4




10




12



13



15




16




18




20



21



22



23



24

De afgebeelde kleuren zijn niet bindend